

Características

Ficha técnica Endless Natura

Instalación:
Resistencia al impacto:
Resistencia al fuego:
Formaldehído:
Contenido de sustancias peligrosas específicas:
Resistencia al deslizamiento:
Comportamiento eléctrico:
Resistencia térmica:
Resistencia a la abrasión/desgaste (método A):
Resistencia al agua:
Estabilidad dimensional después de la exposición al calor (mm):
Estabilidad dimensional después de la exposición al frío (mm):
Curvado tras la exposición al calor (mm):
Curvado tras la exposición al frío (mm):
Resistencia a las microrayaduras (brillo):
Resistencia a las microrayaduras (rayones):
Sangría residual (mm):
Resistencia a las manchas:
Solidez del color a la luz:
Migración de metales pesados:
Contenido de plomo (Pb):
Ftalatos:
Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC):
Movimiento de un mueble:
Hinchazón:
Silla Castor:
Resistencia al rayado:
Planitud, f (valor máximo):
Resistencia a la quemadura de cigarrillos:
Carga estática:

uso doméstico
domestic use
15
AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

uso comercial
commercial use
5
AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

5G / 5Gi	
Clase 34, 324g bola de acero pulido, altura de caída 1800 mm	EN 13329:2006+A1:2008, Anexo F
Clase Bfl-s1	EN13501-1
E1 (Emitido por NB No. 1023)	EN 717-1
Cumple, no se agregó activamente	EN14041: 2004/AC: 2006
R9 DS	DIN 51130 EN13893
Antiestático	EN14041: 2004/AC:2006
0,030 (m2k)/W	EN14041: 2004/AC:2006
>6000 (AC5)	EN13329: 2006+ A1:2008 Anexo E
100%	Interna
0.06% (lado largo), 0.02% (lado corto)	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (80º)
0.01% (lado largo), 0.01% (lado corto)	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (-30º)
0.63mm	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (80º)
0.06mm	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (-30º)
MSR-A2	EN16094:2012
MSR-B1 o MSR-B2	EN16094:2012
0,00mm	ENISO 24343-1
Cumple con la norma	EN438-2
Grado 6	ISO 105-B02
ND	EN 710-3:2019
ND	EU No 628/2015
ND	EU 14372: 2004
Cumple con la norma	Alcance
Sin daños visibles	EgN 424:2001
0.09%	ISO 24336:2025
25000 (Muestra sin IXPE)	Nalfa LF01 (modificado)
Rating 3 (4N)	EN 438-2:2016+A1:2018, Seccion 25
Valores únicos máximos	ISO 2433
Calificación 5 (Sin cambios visibles)	EN 1399:1997, Metodo A
0.04 mm	ASTM F970/NALFA











